

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Sichtschutz Blau matt innen

### SICHTSCHUTZ IN DEZENTEM BLAU

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Strahlungsdurchlässigkeit      | 11 % |
| Strahlungsreflexion            | 56 % |
| Strahlungsabsorption           | 33 % |
| Lichtdurchlässigkeit           | 18 % |
| Lichtreflexion innen           | 28 % |
| Lichtreflexion außen           | 60 % |
| Reduzierung der Blendung       | 82 % |
| Reduzierte Gesamtsonnenenergie | 80 % |
| UV - Schutz                    | 99 % |
| G - Wert                       | 0,20 |
| Emissionsgrad                  | 0,76 |
| Folienstärke                   | 69µm |

### EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar  
Einfachverglasung getönt  
Isolierverglasung klar  
Isolierverglasung getönt  
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung  
Verbundglas klar  
Dreifachverglasung



### KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



### EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Blend-, Hitze-, und UV-Schutz
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht da undurchsichtiger Film
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz