

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 440 Silber hell außen

REDUZIERTER GESAMTSonnenENERGIE 57 %

Strahlungsdurchlässigkeit	34 %
Strahlungsreflexion	34 %
Strahlungsabsorption	32 %
Lichtdurchlässigkeit	44 %
Lichtreflexion innen	32 %
Lichtreflexion außen	32 %
Reduzierung der Blendung	57 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	57 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,36
U Wert	5,8
Folienstärke	60µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar
Einfachverglasung getönt
Isolierverglasung klar
Isolierverglasung getönt
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar
Dreifachverglasung



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Hitze-, und UV-Schutz
- ✓ Leichte Tönung
- ✓ Mittlere Hitzereduzierung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hohe Lichttransmission
- ✓ Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- ✓ Bestmögliche Garantiezeiten